

KARTA TECHNICZNA

2022/01



MAP 1-15

Posadzkowa masa samopoziomująca 1-15 mm



- **bardzo dobra rozplýwność**
- **klasa wytrzymałości CT-C30-F6**
- **wysoka przyczepność do podłoża**
- **krótki czas wiązania**
- **aplikacja ręczna lub maszynowa**

Zastosowanie:

**PŁYTKI CERAMICZNE / KAMIEŃ NATURALNY / WYKŁADZINY PODŁOGOWE /
DREWNO/PANELE / OGRZEWANIE PODŁOGOWE**



Opis produktu

MAP 1-15 to gotowa, uszlachetniona, samopoziomująca zaprawa w postaci suchego proszku. Po zmieszaniu z wodą uzyskuje się hydraulicznie wiążącą, płynną masę o bardzo dobrej rozlewności i wydajności, posiadającą wystarczające parametry dla typowych zastosowań. MAP 1-15 jest fabrycznie przygotowaną mieszanką cementu portlandzkiego, cementu glinowego, specjalnych dodatków oraz wypełniaczy.

Parametry techniczne

Klasa:	PN EN 13813:2003 CT-C30-F6	
Ilość wody:	ok. 5,3 l/25 kg	
Grubość warstwy:	1-15 mm	
Ziarno:	do 0,8 mm	
Wytrzymałość na ściskanie:	≥ 30 N/mm²	
Wytrzymałość na zginanie:	≥ 7 N/mm²	
Przyczepność do podłoża:	≥ 1,5 N/mm²	
Zużycie:		
Grubość warstwy:	Zużycie:	Wydajność opakowania 25 kg
1 mm	1,6 kg/m²	15,6 m²
2 mm	3,2 kg/m²	7,8 m²
5 mm	8,0 kg/m²	3,1 m²
10 mm	16,0 kg/m²	1,5 m²
Czas schnięcia:		
Ruch pieszcy po:	4 godz.	
Pełna wytrzymałość po:	7 dni	
Temperatura stosowania:	od +5°C do +25°C	
Okres ważności:	6 miesięcy	
Opakowanie:	worek 25 kg	

Właściwości

Produkt o bardzo dobrej rozlewności i optymalnych parametrach technicznych. Dzięki krótkiemu czasowi wiązania skraca czas prac wykończeniowych. Charakteryzuje się małym skurczem i bardzo dobrą przyczepnością do wszelkich podłoży mineralnych.

Zastosowanie

Samopoziomująca masa MAP 1-15 to produkt cementowy przeznaczony do wyrównywania i wygładzania podłoży wewnątrz pomieszczeń.

Stosowana w celu uzyskania równego, bardzo dobrze chłonnego podłoża pod tekstylne i elastyczne wykładziny podłogowe w warunkach normalnych obciążeń. Masa przeznaczona jest do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i obiektach użytkowych. Może być także stosowana na ogrzewaniu podłogowym i jest odporna na obciążenia krzesłami biurowymi na rolkach.

- Do warstw o grubości do 15 mm
- Bardzo dobra rozlewność i możliwość pompowania
- Krótki czas wiązania
- Niewielkie naprężenia skurczowe podczas wiązania
- Wysoka wytrzymałość

Podłoże

Nadaje się do stosowania m. in. na:

- jastrychach cementowych (wiek powyżej 28 dni),
- podłożach betonowych (wiek powyżej 3 miesięcy),
- starych podłożach z silnie przywartyymi resztkami kleju.

Podłoże musi być nośne, mocne i stabilne, bez spękań, suche, czyste i wolne od substancji mogących zmniejszać przyczepność. Wylewane jastrychy anhydrytowe należy przeszlifować i odkurzyć. Podłoże należy sprawdzić w oparciu o obowiązujące normy i odpowiednie instrukcje. Odspojone fragmenty powierzchni jak również resztki starego gruntu, mas szpachlowych czy kleju należy starannie usunąć np. poprzez szczotkowanie, szlifowanie, śrutowanie lub frezowanie. Tak przygotowaną powierzchnię należy dokładnie odkurzyć, a następnie zagruntować (zalecane dwukrotnie) za pomocą preparatu Optogrun AquaForte. W przypadku podłoży ogrzewanych powinny być one zbadane (protokół grzewczy). Wszystkie podłoża na których stosuje się Optoplan MAP 1-15 powinny mieć co najmniej 28 dni i być suche.

Przygotowanie i aplikacja

Ok 5,3 l zimnej wody wlać do czystego naczynia. Intensywnie mieszając, wsypać zawartość worka (25 kg), a następnie wymieszać aż do uzyskania jednnorodnej konsystencji, zwracając uwagę, by nie było grudek suchej masy.

Należy stosować odpowiednie mieszadła o wysokiej wydajności.

Nie wolno dodawać więcej wody niż jest to podane na opakowaniu.

Masę wylać na zagruntowane podłoże i równomiernie rozprowadzić za pomocą gładkiej kielni lub odpowiedniej rakli do dużych powierzchni. W miarę możliwości należy wylewać wymaganą grubość warstwy w ramach jednego cyklu roboczego. Pod obciążenia krzesłami biurowymi na rolkach wymagana jest minimalna grubość wylewki 3 mm, natomiast na podłożach niechłonnych lub wrażliwych na działanie wilgoci min. 2 mm. W celu poprawienia jakości powierzchni i lepszego rozplývania się masy należy niezwłocznie po wylaniu przewalcowanie wałkiem odpowietrzającym. Przeszlifowanie po 6-8 godzinach za pomocą papieru o uziarnieniu 40-60 poprawia jakości powierzchni i zwiększa jej chłonność.

Dylatacje powierzchni masy samopoziomującej powinny powtarzać dylatacje podłoża betonowego. W przypadku braku takich dylatacji, powinny być one wykonane metodami mechanicznymi, aby skurcze podłoża nie przenosiły się na wykonaną wylewkę. Wymagane jest również wykonanie dylatacji przyściennych. Maksymalna powierzchnia masy samopoziomującej 1-15 wynosi 20 m² przy boku nie dłuższym niż 5 mb.

Ustalenie konsystencji: konsystencja wg PN-EN 12706 powinna zawierać się w przedziale 12,5-13,5 cm (walec wys: 5 cm, śr. 3 cm). W warunkach budowy można przeprowadzić test przy pomocy naczynia o pojemności 1 l napełnionego gotową masą. Po wylaniu masy na równą, gładką, nienasiąkliwą powierzchnię (folię) średnica rozplýwu masy po 1 minucie od wylania powinna zawierać się w granicach 45-50 cm. W zaprawie w żadnym wypadku woda nie powinna oddzielać się od masy.

Kolejne warstwy jeśli zachodzi konieczność wylania następnej warstwy MAP 1-15 to następną warstwę należy wylać po pełnym wyschnięciu poprzedniej, po jej zagruntowaniu.

Warunki stosowania

Optymalne warunki do obróbki: temperatura powietrza, podłoża jak i produktu powinna zawierać się w granicach +5°C do +25°C, wilgotność względna powietrza poniżej 75%. Niższe temperatury, wyższa wilgotność powietrza i większe grubości warstw opróżniają proces wiązania i schnięcia masy, wydłużając czas potrzebny na osiągnięcie parametrów właściwych do dalszych prac podłogowych. Wysoka temperatura skraca czas obróbki, dlatego w lecie należy do mieszania używać zimnej wody. Do podawania mechanicznego należy stosować pompy ślimakowe o pracy ciągłej np. PFT, lub m-tec. Świeżo wylaną masę należy chronić przez przeciągami, działaniem słońca i wysokich temperatur.

Do czasu osiągnięcia wilgotności $\leq 1\%$ nie należy uruchamiać ogrzewania podłogowego. Podczas aplikacji zaprawy ogrzewanie powinno być wyłączone.

Czas wysychania

Produkt szybkowiązący, w standardowych warunkach (20°C, 50% wilgotności) czas schnięcia warstwy o grubości 3 mm przy wynosi ok. 6 h. Ruch pieszy możliwy po ok 4-6 h. Pełne obciążenie nie wcześniej niż po 7 dniach.

Składowanie

MAP 1-15 należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu w oryginalnym opakowaniach na paletach. Czas składowania: 6 miesięcy w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze pow. +5°C. Data produkcji jest zawarta w nadruku bocznym worka: druga i trzecia cyfra oznacza rok, ostatnie trzy cyfry oznaczają dzień w roku produkcji. W przypadku przechowywania produktu w temperaturze poniżej 5°C należy na 12 godzin przed jego użyciem umieścić go w ciepłym i suchym pomieszczeniu.

Uwaga: przygotowywanie masy z mocno wychłodzonego lub zmrożonego materiału może mieć wpływ na właściwości aplikacyjne i użytkowe produktu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do ponownego przetworzenia. Wyszuszone resztki materiału mogą być potraktowane jako odpady budowlane.

Wskazówki bezpieczeństwa

Produkt w warunkach suchych jest produktem pylistym, w warunkach mokrych i wilgotnych posiada odczyn silnie alkaliczny. Stosować standardowe metody ochrony skóry, oczu i układu oddechowego. W razie kontaktu ze skórą dokładnie przemyć wodą. Przy kontakcie z oczami dodatkowo zgłosić się do lekarza.

Nadzór

Oprócz bieżących kontroli zewnętrznych zaprawa jest kontrolowana przez laboratorium firmy Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

Dalsze informacje

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki powstałe w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Dokumenty odniesienia

Produkt zgodny z PN-EN 13813:2003, CT-C30-F6,
Deklaracja właściwości użytkowych nr: DOP-PL-1213/21.
Strona internetowa z Deklaracjami Właściwości Użytkowych DoP dla produktów Optolith: www.optolith.pl;
kod identyfikacyjny wyrobu: Optoplan MAP 1-15.